

# ANTIOLIO - Ölschutz für Beton

## Idro/Oleo abweisend für Beton

### BESCHREIBUNG

Imprägnierung ölbeständig Isoplam® ist ein lösemittelbasiertes, ölabweisendes und wasserabweisendes Acryl-Siloxan-Produkt.  
Schützt effektiv Betonböden durch Eindringen.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Es wird sowohl im industriellen Bereich (Betonböden in Werkstätten, Schuppen ...) als auch im gewerblichen Bereich (Betonböden in Geschäften und Ausstellungsräumen ...) als in zivilen (trübe Böden von Häusern, im Freien bedruckte Böden, Böden in italienischem Terrazzo™ ...) verwendet. Auf Oberflächen, die mit Plam Densifier Isoplam® behandelt wurden, wird ein Schutz gewährleistet, der es dem Produkt ermöglicht, den entsprechenden Grad an Wirksamkeit zu erreichen.

### VORTEILE

Isoplam® Imprägnieröl:

- schützt den Boden vor Ölen, Fetten, Diesel, Salzausblühungen;
- verhindert durch seine Wasserabweisung die Bildung von Rissen und Spänen durch das Eindringen von Wasser während der Gefrier- / Auftauphasen;
- reduziert die Wartungskosten des Bodens;
- erleichtert die gewöhnliche Reinigung der Oberfläche;
- widersteht UV-Strahlen;
- die Wasserdampfdurchlässigkeit des Substrats ändert sich nicht;
- Durchdringen der Kapillare in der Halterung erzeugt keine glänzende Patina.

### VORBEREITUNG DER OEBERFLAECHE

Die Betonoberfläche muss reif sein (mindestens 21 Tage), frei von Schmutz, Ölen, Harzen, Verdunstungsschutzmitteln, Wachsen und Ausblühungen. Risse mindestens drei Tage vor dem Auftragen von Isoplam® Imprägnieröl reparieren.

Bei Bodenbelägen, die noch ausgeführt werden müssen, wird immer empfohlen, Isoplam® Nylon als Dampfsperre und Vlies zu verwenden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden.

Das Produkt deckt keine Flecken oder beschädigten Teile ab.

Je nach Verschmutzung die Oberfläche mit Isoplam® Plam Super Cleaner entfetten und gut spülen oder mit Apopori Isoplam® und gut mit Isoplam® Neutra Clean Liquid spülen.

Wenn die Reste des Waschwassers vollständig entfernt sind, lassen Sie die Oberfläche mindestens 24 Stunden trocknen, bevor Sie Isoplam® Imprägnieröl auftragen.

Schützen Sie alle Teile, die nicht mit Isoplam® Nylon behandelt werden müssen: das Produkt kann Glas, Plastik und Pflanzen beschädigen.

## ANWENDUNG

Mischen Sie das Produkt vor Gebrauch gut, um die Wirkstoffe gleichmäßig zu verteilen. Das Produkt darf nicht verdünnt werden und kann mit Pinsel, Rolle oder Spray (niedriger Druck max. 0,5 bar) aufgetragen werden, bis die Oberfläche gleichmäßig imprägniert ist. Das Produkt tonisiert die Farbe des Trägers.

Bei besonders porösen Untergründen sollte nach dem Auftragen des ersten Anstrichs mindestens 24 Stunden lang eine zweite Schicht Isoplam®-Imprägnieröl aufgetragen werden: Zu frühes Auftragen kann dazu führen, dass das Produkt verworfen wird. Die Überlappung kann zu einer weiteren leichten Verdunkelung der Oberfläche führen.

Reinigen Sie das Gerät mit Lösungsmittel.

Imprägnieröl Isoplam® entwickelt innerhalb von 5-6 Stunden Abweisungsvermögen gegenüber Wasser und Öl und ist innerhalb weniger Tage fertig.

Die mit Isoplam®-Imprägnieröl-Öl behandelten Oberflächen müssen mit speziellen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Note:

Die Anwendungstemperaturen müssen zwischen 5 ° C und 35 ° C liegen.

Der Untergrund muss vollständig trocken sein: nicht im Freien auftragen, wenn es in den letzten 24 Stunden geregnet hat oder wenn Regen innerhalb der nächsten 24 Stunden erwartet wird.

Bei starkem Wind nicht außen auftragen, um ein schnelles Trocknen des Produkts zu vermeiden.

Führen Sie immer Tests durch, bevor Sie Isoplam® Imprägnieröl auftragen.

## VERBRAUCH

Indikativer Konsum ist:

- auf porösen Oberflächen, gedruckt oder auf italienischem Terrazzo™: 250-350 g / m<sup>2</sup> für 2 Schichten.
- auf Helikopter glatten Oberflächen (wolkige oder Industrieböden): 200-250 g / m<sup>2</sup> für 2 Schichten.
- auf glatten oder polierten Oberflächen, die mit Isoplam® Plam Densifier behandelt wurden: 150-200 g / m<sup>2</sup> für 2 Schichten.

## VERPACKUNGEN, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Imprägnieröl Isoplam® ist in Packungen zu 5 Litern oder 20 Litern erhältlich

In geschlossenen Behältern an einem kühlen, belüfteten Ort bei Temperaturen zwischen 5 ° C und 35 ° C lagern.

Bei sachgemäßer Lagerung in den Originalbehältern wird das Produkt ab dem Datum auf der Verpackung etwa 12 Monate lang aufbewahrt (die Losnummer gibt in der Reihenfolge Jahr / Woche / Tag an).

Schauen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung.

### WICHTIG

Das Produkt ANTIOLIO A IMPREGNAZIONE ist so formuliert, dass es wie in der obigen Anwendung verwendet wird. Die Zugabe eines anderen Produkts beeinträchtigt das Endergebnis der Oberfläche.

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Flächen durchzuführen. Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige.