



| Arbeitsausführung | ARBEITSBESCHREIBUNGEN FÜR ITALIAN TERRAZZO® | Abgewartete Quantität | Stückkost |
|--|---|----------------------------|-----------------------------|
| Untergrund | Waschbeton im Stil ITALIAN TERRAZZO®, im schon bestehenden Unterbau realisiert, "frisch über hart", veränderliche Stärke zwischen 2 und 5 cm je nach dem benutzten Sand, in der Gegenwart eines Unterbaues aus Stahlbeton von minimalem charakteristischem Widerstand RCK 25. | | |
| Art. 1 Vorbereitung der Arbeitsoberfläche | Der Betonunterbau muss mindestens für 7 Tage gereift werden. | | |
| | Fräsung oder Waschen mit Hochdruckreiniger Isoplam®, um Stäube und Hindernisse zu entfernen. | | |
| | Eventuelle oberflächliche Risse müssen mit IPM EPOXY KIT Isoplam® restauriert werden. | | |
| Art. 2 Cement primer® | Auftragen des Primers CEMENT PRIMER, regelmäßig über der ganzen Oberfläche mit Besen oder Pinsel Isoplam® verteilt. | 1,5 Kg/m ² | |
| Art. 3 Italian Terrazzo® | <p>Vorbereitung des Gemisches in dem Betonmischer zusammengesetzt aus:</p> <p>Deco Ghiaino 2,5 Kg/m² x cm</p> <p>Zement Portland Isoplam®:</p> <p><input type="radio"/> Weiß/<input type="radio"/> Grau /<input type="radio"/> 50% Weiß e 50% Grau</p> <p><input type="radio"/> Gespalter Sand Isoplam®</p> <p><input type="radio"/> Runder Sand Isoplam®</p> <p><input type="radio"/> Flusskiesel Isoplam®</p> <p>Ausmaß von bis mm</p> <p>Farbe</p> <p>Farbe und Ausmaße von der Bauaufsicht nach der Farbkarte Isoplam® gewählt .</p> | 5,0 Kg/m ² x cm | 12,5 Kg/m ² x cm |
| | Auftragen des Gemisches und folgendes Walzen mit Aluminiumwalze Isoplam®, indem man die Mindestneigungsgrenze von 2% respektiert, um den korrekten Abfluss der oberflächlichen Wässer zu garantieren. | | |
| | Glättung der Oberfläche mit Stahlbretter Isoplam® und kleinem Reibebrett aus Magnesium Isoplam®, um Ränder und Ecken zu glätten. | | |
| Art. 4 Deactivator Isoplam® | Auftragen ISO DEACTIVATOR Isoplam®, Ant-Verdampfer und härtende Verbindung mit Anti-Regen System, mit Isoplam® Pumpe gesprüht. | | |
| Art. 5 Waschen | Waschen der Oberfläche mit Hochdruckreiniger Isoplam®, innerhalb 12/24 Stunden je nach der Temperatur. | | |
| Art. 6 Anti-Salz Behandlung | Auftragen PLAM DENSIFIER ULTRA PLUS Isoplam®, Anti-Salz Wasser abstoßend gegen verschmelzende Salze und Meersalz in Meeresgebiete, mit Pumpe Isoplam® gesprüht. | | |
| Art. 7 Schutzharz | Auftragen 2 Schichte von Schutzharz, PLAM SEALING/L oder PLAM SEALING/S, Einzelkomponente, hochfestes Acryl auf Lösemittelbasis, mit Rolle für Harz Isoplam® oder mit Pumpe Airless Isoplam® aufgetragen. | 0,300 Kg/m ² | |